



2404-CPR-A-1534

GÜNEY CEBECİ MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

ESENTEPE MAH. ALİ KAYA SOK. POLAT PLAZA B BLOK NO: 1/1/86 ŞİŞLİ İSTANBUL

| Temel Özellikler                            | Performans             |                        |                        | Tolerans   | Deney Standardı |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| Tane Büyüklüğü                              | 0-5 mm                 | 5-11,2 mm              | 11,2-22,4 mm           | -          | TS 706 EN 12620 |
| Tane Sınıfı Kat.                            | G <sub>A</sub> 85      | G <sub>C</sub> 80/20   | G <sub>C</sub> 80/20   |            |                 |
| Tane Yoğunluğu (mg/m <sup>3</sup> )         | pssd=2,68              | pssd=2,70              | pssd=2,71              | ± % 20     | TS EN 1097-6    |
| Su Emme Oranı                               | %1,68                  | %0,96                  | %0,74                  | ± % 20     | TS EN 1097-6    |
| Çok İnce Malz. Muht.                        | f <sub>3</sub>         | f <sub>1,5</sub>       | f <sub>1,5</sub>       | -          | TS EN 933-1     |
| Çok İnce Malz. Kalitesi                     | MB <1,00               | ---                    | ---                    | ± % 20     | TS EN 933-9     |
| Parçalanma Direnci                          | ---                    | LA <sub>20</sub>       | LA <sub>20</sub>       | -          | TS EN 1097-2    |
| Klorür İçeriği                              | %0,06                  | % 0,06                 | % 0,06                 | Max %0,01  | TS EN 1744-1    |
| Asitte Çöz. Sülf. Kat.                      | AS <sub>0,8</sub>      | AS <sub>0,8</sub>      | AS <sub>0,8</sub>      | -          | TS EN 1744-1    |
| Donma-Çöz. Dayanıklılık                     | ---                    | MS <sub>18</sub>       | MS <sub>18</sub>       | -          | TS EN 1367-2    |
| Yassılık Kategorisi                         | ---                    | FI <sub>15</sub>       | FI <sub>15</sub>       | -          | TS EN 933-3     |
| Şekil İndeksi                               | ---                    | SI <sub>15</sub>       | SI <sub>20</sub>       | -          |                 |
| Gevşek Yığın Yoğunluğu (g/dm <sup>3</sup> ) | 1590                   | 1390                   | 1371                   | ± % 20     | TS EN 1097-3    |
| Toplam Kükürt İçeriği                       | S <sub>1</sub> - %0,09 | S <sub>1</sub> - %0,09 | S <sub>1</sub> - %0,09 | -          | TS EN 1744-1    |
| Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi Değeri | <% 0,075               | <% 0,075               | <% 0,075               | Max %0,075 | TS EN 1367-4    |
| Humus Muhtevası                             | %0,0 (Max 0,1)         | %0,0 (Max 0,1)         | %0,0 (Max 0,1)         | Max % 0,01 | TS EN 1744-1    |
| Hafif Organik Kirleticiler                  | <%0,01                 | <%0,01                 | <%0,01                 | Max % 0,01 | TS EN 1744-1    |
| Alkali Silika Reaktifliği                   | Yok                    | Yok                    | Yok                    | Max % 0,1  | TS 13516        |
| Petrografik Tanımlama                       | KİREÇTAŞI              | KİREÇTAŞI              | KİREÇTAŞI              | -          | TS EN 932-3     |

Ürünlerimiz "radyoaktif madde" gibi tehlikeli maddeler içermemektedir.

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.